

FICHA TÉCNICA				
				
ANTIOXI				
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-75	ENERO 22 /2009	02	1 DE 1

ESPECIFICACION TECNICA

GRUPO: PRIMARIOS ANTICORROSIVOS.

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. ANTIOXI PRIMARIO ALQUIDALICO

2.- DESCRIPCION

2.1. Primario alquidálico anticorrosivo

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Primario alquidálico de secado al aire para uso industrial, herrerías en general y doméstico.

4.- PREPARACION DE SUPERFICIE

4.1. La superficie a aplicar deberá encontrarse perfectamente limpia de grasa, aceite o cualquier otro contaminante. En caso de que exista oxidación se recomienda usar acuaro convertor.

4.2. El primario alquidálico se recomienda para superficies que no estarán en contacto con condiciones extremas de salinidad, humedad o ambiente corrosivo.

5.- APLICACION

5.1. Diluya el primario con Thinner estándar, aguarrás o solvente WT-1 en una proporción del 20% para la aplicación con pistola de aire y un 10% para aplicación con brocha.

5.2. Es importante esperar 3-4 horas antes de aplicar la segunda mano a fin de evitar que el solvente afecte la primera mano.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de color y chispas.

6.2. Este producto contiene solventes inflamables.

6.3. Se recomienda que cuando el envase haya sido abierto se coloque un poco de solvente en la parte superior para evitar la formación de natas y el material se encuentre en perfecto estado para el siguiente uso.

6.4. Cierre bien el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

7.2. Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

7.3. Prohibido su venta a menores de edad

7.4. No se deje al alcance de los menores de edad.

7.5. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

7.6. Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

7.7. Use esta pintura con ventilación adecuada.

7.8. Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

8.- PRESENTACION

1 Litro Galón 4 Cubeta 19 L

9. GARANTIA

9.1 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS

TIPO	ALQUIDALICO
DENSIDAD	1.20 – 1.25 grs./cm ³
VISCOSIDAD	80 – 90 KU
SÓLIDOS EN PESO	49 - 53 %
RENDIMIENTO	6-7 m ² . / lt. A 2 MILESIMAS (1 MANO)
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24 HORAS
FINURA HEGMAN	1 H min
APARIENCIA	MATE
ADHERENCIA	100%
COLORES	BLANCO, GRIS, ROJO OXIDO Y NEGRO

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, superficie así como la aplicación.

Asesoría técnica área metropolitana 5321 2500,
interior de la Republica sin costo 018005043500

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL