



INSTRUCCIONES DE USO



1 PARTE EN VOLUMEN DE
EZ-COLOR PLUS ESMALTE
ALQUIDAL

MEZCLA

+



30 % EN VOLUMEN DE
CUALQUIER SOLVENTE
RECOMENDADO



1 PARTE EN VOLUMEN DE
EZ-COLOR PLUS ESMALTE
ALQUIDAL

MEZCLA

+



40 % EN VOLUMEN DE
CUALQUIER SOLVENTE
RECOMENDADO



Aplicar de 3 a 4 manos permitiendo secar perfectamente entre mano y mano.



1 PARTE EN VOLUMEN DE
EZ-COLOR PLUS ESMALTE
ALQUIDAL

+



1 PARTE EN VOLUMEN DE
CUALQUIER SOLVENTE
RECOMENDADO



Presión: 3.0 – 3.7 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.3 – 1.5 mm.



Aplicar de 2 a 3 manos sencillas.



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Agua y detergente.

Solvente limpiador.

Si lo requiere remueva la pintura anterior con **SWA-Removedor Amarillo**.

LIJADO

Lije en seco con lija #320.

METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS

Cleanol.